



RECTAVIT 160



Omschrijving

- Thixotrope contactlijm
- Gebruiksklare, thixotrope contactlijm
 - zeer goed bestand tegen vochtigheid, oliën, warmte, veroudering
 - thixotrope eigenschappen: -druipt niet af: kan meteen uit de bus op de te kleven oppervlakken worden aangebracht - bijzonder geschikt voor verticale oppervlakken - trekt geen draden, en is makkelijk smeerbaar
 - dringt weinig in bij poreuze materialen, dus economisch verbruik
 - kan in bepaalde gevallen (bv. voor kleine verlijmingen) éézijdig worden aangebracht
 - deze gel-lijm vult een leemte aan tussen het gebruik van gewone contactlijm en het gebruik van pastalijm, waarbij alle eigenschappen van beide types behouden blijven
 - vochtbestendig
 - bestand tegen warmte tot +100°C

Label

Thixotrope (zalfachtige) contactlijm op basis van Neopreen-rubber voor universele toepassing

Toepassingen

Voor verlijmen van houten en gestratifieerde decoratieve bekledingsplaten (Formica, Resopal,...) schuimrubber, polyetherschuim, fineer- en kantfineer, traptreden, PVC-plinten op hout, steen, beton, pleisterwerk en metaal. Alleen gebruiken voor binnentoepassingen. Niet geschikt voor verlijmen van polystyreenschuim (bv. Isomo,...), zacht PVC (Rectavit 155 gebruiken) polyethyleen en polypropyleen; noch voor toepassingen waar slechts puntcontact tussen de oppervlakken kan bekomen worden.

Gebruiksaanwijzing

De lijm verwerken in een droge ruimte bij een temperatuur van minimum +15°C. De oppervlakken moeten droog zijn en vrij van stof en vet. De lijm op beide zijden aanbrengen met een harde borstel of bij voorkeur met een getande spatel (tanddiepte: +1 mm). De lijm gelijkmatig openstrijken en in voldoende hoeveelheid aanbrengen. Bij sterk poreuze materialen (gips, beton,...) kan na droging van de eerste laag, een tweede lijmlaag worden aangebracht. Ongeveer 10 à 15 min. laten drogen en samenbrengen. De hechting geschiedt dan vrijwel onmiddellijk. Vervolgens goed aandrukken of aankloppen met een rubberhamer. De lijm wordt bij voorkeur op de vlakken in een aan elkaar tegengestelde richting aangebracht.

Opmerking: - deze lijm mag niet verdund worden
- in geval van éézijdige verlijming, de materialen binnen de 5 min. samenbrengen en zeer goed aandrukken.

Technische gegevens

- Afpelweerstand: na 2 weken : 2,8 kg/cm²
- Afschuifsterkte: na 2 weken : 38 kg/cm²
- Dichtheid: 0.8 + 0.05 g/cm³
- Geur: oplosmiddelen
- Kleur: geelbeige
- Open tijd: min. 10 max. 30 min. laten drogen
- Reinigingsmiddel: Rectavit 'Dissol' of verse vlekken met een in wasbenzine gedrenkte doek
- Temperatuurbestendigheid na uitharding: -15°C tot +100°C
- Verbruik: + 250 g/m²
- Viscositeit: thixotroop
- Vlampunt: + -25°C
- Vorm: thixotroop

Veiligheidsvoorschriften

Bevat colofonium. Kan een allergische reactie veroorzaken. Licht ontvlambaar.

Veiligheidsinformatieblad : beschikbaar op aanvraag

Verpakkingen

100ML - 250ML - 750ML - 5L

Slot

De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste stand van de labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. De gebruiker dient zich ervan te vergewissen te beschikken over het meest recent technisch infoblad. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Daar de toepassing, de hoedanigheid van de ondergrond en van de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid aanvaard worden op grond van dit technisch infoblad.