



RECTAVIT 152

Omschrijving

- VLOEIBARE CONTACTLIJM
- Gebruiksklare contactlijm
 - hoge warmtebestendigheid
 - snelwerkende kleefkracht
 - vochtbestendig
 - bestand tegen warmte tot +100°C

Label

Luchtdrogende contactlijm op basis van Neopreen (polychloropreen) met ingebouwde verharder.
Voor tweezijdige verlijmingen van diverse materialen.

Toepassingen

Voor verlijmen van houten en gestratificeerde decoratieve bekledingsplaten (Formica, Resopal,...) schuimrubber, polyetherschuim, fineer- en kantfineer, traptreden, PVC-plinten op hout, steen, beton, pleisterwerk en metaal. Alleen gebruiken voor binnentoepassingen. Niet geschikt voor verlijmen van polystyreenschuim (bv. Isomo,...), zacht PVC (Rectavit 155 gebruiken) polyethyleen en polypropyleen; noch voor toepassingen waar slechts puntcontact tussen de oppervlakken kan bekomen worden. Bij gebruik van een spuitinstallatie kan het spuittype Rectavit 1052 roze worden aangewend. Deze versie is identiek aan de lijm Rectavit 152, doch op spuitviscositeit gebracht.
Voor tweezijdige verlijmingen van diverse materialen.

Gebruiksaanwijzing

De lijm verwerken in een droge ruimte bij een temperatuur van minimum +15°C. De te verlijmen materialen moeten droog zijn en vrij van stof en vet. De lijm tweezijdig aanbrengen met een harde borstel of bij voorkeur met een getande spatel (tanddiepte + 1 mm). Let erop dat de lijm zeer gelijkmatig wordt uitgestreken en in voldoende hoeveelheid wordt aangebracht. Bij sterk poreuze materialen (gips, beton,...) kan na droging van de eerste laag, een tweede lijmlaag worden aangebracht. Ongeveer 10 à 15 min. laten drogen en dan samenbrengen. De hechting gebeurt onmiddellijk. Vervolgens goed aandrukken of aankloppen met een rubberhamer.

Technische gegevens

- Dichtheid: 0.8 + 0.05 g/cm³
- Geur: oplosmiddelen
- Kleur: geelbeige
- Open tijd: + 15 min. voor tweezijdige verlijming
- Reinigingsmiddel: Rectavit 'Dissol' of verse vlekken met een in wasbenzine gedrenkte doek
- Temperatuurbestendigheid na uitharding: -15°C tot +100°C
- Verbruik: 3 à 4 m² afhankelijk van de porositeit van de gebruikte materialen
- Viscositeit: vloeibaar - 2500 cps
- Vlampunt: + -15°C
- Vorm: vloeibaar

Veiligheidsvoorschriften

Bevat colofonium. Kan een allergische reactie veroorzaken. Licht ontvlambaar.
Veiligheidsinformatieblad : beschikbaar op aanvraag

Verpakkingen

250ML - 750ML - 2,5L - 5L - 20L

Slot

De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste stand van de labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. De gebruiker dient zich ervan te vergewissen te beschikken over het meest recent technisch infoblad. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Daar de toepassing, de hoedanigheid van de ondergrond en van de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid aanvaard worden op grond van dit technisch infoblad.