SILIRUB 2

Technische gegevens:

Basis	Polysiloxaan
Consistentie	Stabiele pasta
Uithardingssysteem	Polymerisatie door luchtvochtigheid
Huidvorming	Ca. 5 min. (20°C/65% R.V.)
Uithardingssnelheid	Ca. 2mm/24h (20°C/65% R.V.)
Hardheid	25±5 Shore A
Dichtheid	Ca. 1,03g/mL (transp) Ca. 1,25g/mL (kleuren)
Temperatuursbestendigheid	-60°C tot +180°C
Elastisch herstelvermogen	>80%
Max. toelaatbare vervorming	25%
Elasticiteitsmodulus 100 %	0,38N/mm² (DIN 53504)
Maximale spanning	1,60 N/mm² (DIN 53504)
Rek bij breuk	800% (DIN 53504)

Product:
Silirub 2 is een hoogwaardige, neutrale, elastische één-component voegkit op basis van siliconen die zeer snel huid vormt.

Eigenschappen:
- Zeer goed verwerkbaar
- Kleurvast en UV-stabiel
- Blijvend elastisch na uitharding
- Zeer goede hechting op vele materialen
- Lage modulus

Toepassingen:
Alle gebruikelijke bouwvoegen
Alle beglazingswerken en aansluitvoegen
Uitzettingsvoegen tussen de meest verscheidene constructiematerialen
Afdichtingen tussen behandelde houtsoorten en glas

Leveringsvorm:
Kleuren: transparant, wit, grijs, lichtbruin, bruin, acajou, brons, beige, zwart
Verpakking: koker 310mL, worst 300mL en 600mL

Houdbaarheid:
1 jaar in ongeopende verpakking op een droge en koele plaats bij temperaturen tussen +5°C en +25°C

Ondergronden:
Aard: alle gebruikelijke bouwondergronden
Toestand: schoon, droog, stof- en vetvrij
Voorbehandeling : poreuze ondergronden in bepaalde toepassingen voorstrijken met Primer 150 (raadpleeg primertabel). Geen primer voor niet-poreuze ondergronden.
Het wordt aangeraden op elke ondergrond eerst een hechtingstest uit te voeren.

Voegafmetingen:
Minimale breedte: 5mm
Maximale breedte: 30mm
Minimale diepte: 5mm
Aanbeveling: 2 x voegdiepte = voegbreedte

http://www.vertommen.be

Opmerking: Deze fiche vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden te goeder trouw gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de bekomen resultaten en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet-aangepast gebruik. Daar het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Het is dan ook aangeraden om altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. Soudal behoudt zich het recht voor de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving.

Soudal NV Everdongenlaan 18-20 2300 Turnhout, Belgium
Tel.: +32 (0)14-42.42.31 Fax: +32 (0)14-42.65.14 www.soudal.com

SILIRUB 2

Verwerking:
Aanbrengmethode: hand- en pneumatisch kitpistool
Verwerkingstemperatuur: +1°C tot +30°C
Reinigingsmiddel: white spirit onmiddellijk na gebruik
Afwerking: met zeepoplossing voor huidvorming
Reparatiemogelijkheid: met hetzelfde materiaal

Veiligheidsaanbevelingen:
De gebruikelijke arbeidshygiëne in acht nemen

Opmerkingen:
Chemisch volledig neutraal (pH =7)

Normen / goedkeuringen:
België : doorlopende technische goedkeuring: ATG 1808 (NIT 107)
Frankrijk : mastic élastomère 1°cat. sans primaire. sur verre, alu et béton (label SNJF)
Duitsland : DIN1 8540 teil 2
DIN18545 teil 2 Dichtstoffgruppe E

http://www.vertommen.be

Opmerking: Deze fiche vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden te goeder trouw gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de bekomen resultaten en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet-aangepast gebruik. Daar het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Het is dan ook aangeraden om altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. Soudal behoudt zich het recht voor de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving.

Soudal NV Everdongenlaan 18-20 2300 Turnhout, Belgium
Tel.: +32 (0)14-42.42.31 Fax: +32 (0)14-42.65.14 www.soudal.com