



---

**SILIRUB MA**

---

Date: 24/10/03

Page 1 of 2

**Technische gegevens:**

Basis	Polysiloxaan
Consistentie	Standvaste pasta
Uithardingssysteem	Polymerisatie door luchtvochtigheid
Huidvorming	Ca. 5min. (20°C/65% R.V.)
Uithardingssnelheid	Ca. 2mm/24h (20°C/65% R.V.)
Hardheid	25 ±5 Shore A
Dichtheid	1,25g/mL
Temperatuurbestendigheid	-60°C tot +180°C
Elastisch herstellvermogen	>80%
Max. toelaatbare vervorming	25%
Elasticiteitsmodulus 100 %	0,4N/mm <sup>2</sup> (DIN 53504)
Maximale spanning	1,4N/mm <sup>2</sup> (DIN 53504)
Rek bij breuk	600% (DIN 53504)

**Product:**

Silirub MA is een hoogwaardige, neutrale, elastische één-component voegkit op basis van siliconen.

**Eigenschappen:**

- Zeer goed verwerkbaar
- Kleurvast en UV-stabiel
- Blijvend elastisch na uitharding
- Zeer goede hechting op vele materialen
- Lage modulus
- Geschikt voor sanitaire toepassingen
- Geen vlekvorming op poreuze ondergronden zoals marmer, graniet enz.

**Toepassingen:**

Alle gebruikelijke bouwvoegen en aansluitvoegen  
Topafdichting bij beglazing  
Uitzettingsvoegen tussen de meest verscheidene constructiematerialen  
Afdichtingen tussen behandelde houtsoorten en glas  
Afdichtingen tussen PVC, graniet, arduin en andere poreuze ondergronden  
Sanitaire toepassingen

**Leveringsvorm:**

*Kleuren:* transparant, wit, arduingrijs, travertijn, zwart

*Verpakking:* koker 310mL, worst 300mL en 600mL

**Houdbaarheid:**

1 jaar in ongeopende verpakking op een droge en koele plaats bij temperaturen tussen +5°C en +25°C

**Ondergronden:**

*Aard:* alle gebruikelijke bouwondergronden

*Toestand:* schoon, droog, stof- en vetvrij

*Voorbehandeling:* poreuze ondergronden welke gedurende een bepaalde tijd worden blootgesteld aan waterdruk, moeten worden voorgestreekt met Primer 150 (raadpleeg primertabel). Geen primer voor niet-poreuze ondergronden  
Het wordt aangeraden op elke ondergrond eerst een hechtingstest uit te voeren

**Voegafmetingen:**

*Minimale breedte:* 5mm

*Maximale breedte:* 30mm

*Minimale diepte:* 5mm

*Aanbeveling:* 2 x voegdiepte = voegbreedte

Opmerking: Deze fiche vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden te goeder trouw gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de bekomen resultaten en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet-aangepast gebruik. Daar het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Het is dan ook aangeraden om altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. Soudal behoudt zich het recht voor de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving.



---

**SILIRUB MA**

---

Date: 24/10/03

Page **2 of 2****Verwerking:***Aanbrengmethode:* hand- en pneumatisch kitpistool*Verwerkingstemperatuur:* +1°C tot +30°C*Reinigingsmiddel:* white spirit onmiddellijk na gebruik*Afwerking:* met zeepoplossing voor huidvorming*Reparatiemogelijkheid:* met hetzelfde materiaal**Veiligheidsaanbevelingen:**

De gebruikelijke arbeidshygiëne in acht nemen

**Opmerkingen:**

Chemisch volledig neutraal (pH=7)

Opmerking: Deze fiche vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden te goeder trouw gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de bekomen resultaten en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet-aangepast gebruik. Daar het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Het is dan ook aangeraden om altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. Soudal behoudt zich het recht voor de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving.